

DÖRKEN

DELTA-PROTEKT® REPAIR

由DÖRKEN提供的自干型锌铝涂层喷罐产品



产品介绍

锌片涂层喷罐产品(规格：400毫升)，带有阴极防腐蚀功效，适用于处理未涂覆金属件 - 尤其适合修复涂层缺陷及搬运过程中造成的损伤。同时，也适用于无需高温固化的预制组件的小面积涂装。

特性

操作快捷方便

应用灵活

仅须一个操作步骤

就能得到良好的覆盖率

表面干燥温度低

室温下约20分钟可自干

全面防护

已通过湿度测试、胶带测试
基于ISO 9227-NSS的盐雾测试
(带划痕)

可搭配德尔肯

任何锌片涂层底涂产品

可实现再涂装

可搭配适合的面漆进行再涂装 |
测试显示具有良好的附着力


不含六价铬

仅包含锌片颜料。


不含其他重金属、异氰酸酯、
丙烯酸酯、环氧树脂和微塑料

应用


物体表面必须清洁、干燥,无铁锈、灰尘、油 / 油脂和硅酮。
请在室外或通风良好的室内使用此喷罐产品。
此产品仅供工业使用。




1 使用前用力摇晃至少3分钟。



2 喷涂距离请保持在15至25厘米之间。



3 油漆为不透明状，
适合以点状喷涂的方式进行局部修补涂装或沿固定路径进行交叉涂装。切勿在一处反复施用。



4 室温干燥至少60分钟(21°C/40%相对空气湿度)或80°C干燥至少10分钟。只有在老化后或配合面漆使用后才具有完全的耐磨性。

可在干燥后配合DÖRKEN面涂或适合的市售产品(例如：丙烯酸或聚氨酯体系产品)使用。典型的干膜厚度为10~30 μm 。
喷罐涂覆率为1.5~2.5 m^2 (取决于膜厚)。

德尔肯微涂层防腐蚀系统(上海)有限公司

电话: +86 21 6629 3356

传真: +86 21 6629 3361

邮箱: mSERVICE@doerken.de

网址: www.doerken.com

地址: 上海市闵行区景联路389号1号楼4层