



DELTA-HEAT® 300

产品描述

DELTA-HEAT® 300是锌片底涂或金属基材的面涂。首先，面涂提供了涂层的耐热性；其次，它减少了退火过程中氧化皮的形成。

涂层工艺在标准DINENISO10683和DINEN13858中都有描述。根据组件的尺寸、形状和重量以及其他影响，应用技术可能会有所不同。

像所有的产品一样，DELTA-HEAT® 300不含有害的重金属，如铬(VI)。由于在应用过程中没有氢，因此没有应用相关氢应力腐蚀开裂的风险。

您可以在我们的主页上找到各个OEM和供应商的最新规格。

干燥状态下的颜色

银色的

产品类别

VH涂层, 高温

项目编号

08405816 (15千克)

08405886 (1千克)

DELTA-HEAT® 300

使用区域



螺纹螺栓
M2-M16



螺纹螺栓
>M16



非对称螺纹零件




螺母



垫圈



大零件



管道和管路

表面 / 基材

- 锌片底涂
- 钢
- 高强度钢
- 不锈钢
- 锌模铸件
- 钝化锌/锌合金
- 典型干膜厚度为6-12μm

技术可行性取决于预处理和每种材料的特性。

性能

耐腐蚀性

- 增强基层的防腐性能，抗机械影响
- 满足石击试验（耐石击）的要求，符合DIN EN ISO20567-1标准

德尔肯微涂层防腐系统（上海）有限公司
上海市闵行区景联路389号1号楼4层
电话：0086-(21)6629-3360·传真：0086-(21)6629-3361
info@doerken.de-www.doerken.com



DELTA-HEAT® 300

特殊特性

- 无机
- 水基
- 可通过通止规
- 可重复涂覆

应用

适当的应用方法通常取决于部件的形状。

推荐

- 浸滴
- 喷涂
- 刷

法律条件

- 符合欧盟2000/53/EC报废车辆指令
- 符合RoHS 2指南（也称为欧盟关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质的指令，2002/95/EC）
- 满足REACH要求

规范清单

- MAN-183-3

备注：公开文件仅供参考，由于产品不断升级研发，可能出现更新不及时的情况。实际应用请务必跟我司技术人员确认。联系电话：13917349099

德尔肯微涂层防腐蚀系统（上海）有限公司
上海市闵行区景联路389号1号楼4层
电话：0086-(21)6629-3360·传真：0086-(21)6629-3361
info@doerken.de-www.doerken.com